# Elastocryl Óptima®

Pintura al agua en emulsión Látex tipo I

LO 9000
3785 cc

Sello de Calidad INEN
Instituto Ecuatoriano de Normalización
NTE INEN 1544

ISO 9001
icontec

## Descripción.

Pintura de látex de la más elevada calidad, diseñada con un cubrimiento óptimo para pintar en menor cantidad de manos. Adicionalmente ofrece sus excelentes características como protección, resistencia a microorganismos, fuertes lluvias y cambios bruscos de clima, ya que con la tecnología 100% acrílica modificada incorporada a su formulación la película aplicada se vuelve aún más resistente a los factores cambiantes del medio ambiente.

## Recomendaciones para su uso.

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes.

## Recomendaciones generales.

| | |
|---|---|
| ***Condiciones de almacenaje:*** | Normales. |
| ***Limpieza de equipo:*** | Agua limpia. |

## Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.

## Información Técnica.

| | |
|---|---|
| ***Color:*** | De acuerdo a carta de colores. |
| ***Pigmentación:*** | Pigmentos altamente resistentes a los cambios e inclemencias del clima con excelente retención del color. |
| ***Tipo de Resina:*** | Acrílica modificada. |
| ***Acabado:*** | Mate Aterciopelado. |
| ***Brillo:*** | Máximo 4 a 60º |
| ***Peso por galón:*** | 4.3 – 4.9 Kilogramos por Galón. |
| ***Viscosidad:*** | 110 – 112 KU a 25 ºC |
| ***Porcentaje de sólidos:*** | 50 % |

| | |
|---|---|
| ***Proporción de mezcla:*** | Un solo componente. |
| ***Tiempo de secado:*** | 20 minutos. |
| ***Repintado:*** | 2 a 4 horas bajo condiciones normales. |
| ***Rendimiento teórico:*** | 20 – 25 m² / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie. |
| ***Número de manos:*** | Mínimo 2. |
| ***Disolvente:*** | Agua. |
| ***Porcentaje de dilución:*** | 1 litro de agua por 4 litros de pintura. |
| ***Método de aplicación:*** | Brocha, rodillo o Airless. |
| ***Espesor de película húmeda:*** | 4.0 mils. |
| ***Espesor de película seca:*** | 2.0 mils. |

## Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia.