



**LO 9000**  
**3785 cc**



# Elastocryl Óptima®

Pintura al agua en emulsión Látex tipo I

## Descripción.

Pintura de látex de la más elevada calidad, diseñada con un cubrimiento óptimo para pintar en menor cantidad de manos. Adicionalmente ofrece sus excelentes características como protección, resistencia a microorganismos, fuertes lluvias y cambios bruscos de clima, ya que con la tecnología 100% acrílica modificada incorporada a su formulación la película aplicada se vuelve aún más resistente a los factores cambiantes del medio ambiente.

## Recomendaciones para su uso.

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes.

## Recomendaciones generales.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Condiciones de almacenaje:</b> | Normales.    |
| <b>Limpeza de equipo:</b>         | Agua limpia. |

## Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.

## Información Técnica.

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color:</b>                 | De acuerdo a carta de colores.                                                                            |
| <b>Pigmentación:</b>          | Pigmentos altamente resistentes a los cambios e inclemencias del clima con excelente retención del color. |
| <b>Tipo de Resina:</b>        | Acrílica modificada.                                                                                      |
| <b>Acabado:</b>               | Mate Aterciopelado.                                                                                       |
| <b>Brillo:</b>                | Máximo 4 a 60°                                                                                            |
| <b>Peso por galón:</b>        | 4.3 – 4.9 Kilogramos por Galón.                                                                           |
| <b>Viscosidad:</b>            | 110 – 112 KU a 25 °C                                                                                      |
| <b>Porcentaje de sólidos:</b> | 50 %                                                                                                      |

## Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia.

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proporción de mezcla:</b>       | Un solo componente.                                                             |
| <b>Tiempo de secado:</b>           | 20 minutos.                                                                     |
| <b>Repintado:</b>                  | 2 a 4 horas bajo condiciones normales.                                          |
| <b>Rendimiento teórico:</b>        | 20 – 25 m² / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie. |
| <b>Número de manos:</b>            | Mínimo 2.                                                                       |
| <b>Disolvente:</b>                 | Agua.                                                                           |
| <b>Porcentaje de dilución:</b>     | 1 litro de agua por 4 litros de pintura.                                        |
| <b>Método de aplicación:</b>       | Brocha, rodillo o Airless.                                                      |
| <b>Espesor de película húmeda:</b> | 4.0 mils.                                                                       |
| <b>Espesor de película seca:</b>   | 2.0 mils.                                                                       |