



700
3785 cc



Esmalte Único®

Esmalte alquídico sintético para uso doméstico Tipo 2

Descripción.

Pintura de aceite con alto brillo y larga duración. Para cualquier ambiente, brinda adecuadamente protección contra la suciedad y la corrosión en diferentes sustratos. Se pueden entremezclar los colores para obtener una gama ilimitada de combinaciones.

Recomendaciones para su uso.

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes. Se recomienda preparar la superficie metálica con Solución Fosfatizante de Unidas para eliminar la presencia de óxido.

Recomendaciones generales.

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Gasolina – Mineral Turpentine - Reductor Alquídico.

Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.

Información Técnica.

Color:	De acuerdo a la carta de colores.
Pigmentación:	Pigmentos altamente resistentes a los productos químicos y a la intemperie.
Tipo de Resina:	Alquídica.
Acabado:	Brillante.
Brillo:	80 a 60°
Peso por galón:	4.00 – 4.40 Kilogramos por galón.
Viscosidad:	78 – 82 KU a 25 °C
Porcentaje de sólidos:	42 %

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con gasolina, mineral turpentine o diluyente de laca.

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	4 horas.
Repintado:	5 a 6 horas bajo condiciones normales.
Rendimiento teórico:	20 – 22 m ² / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Mineral Turpentine, gasolina o diluyente alquídico.
Porcentaje de dilución:	½ lt de diluyente por galón de pintura.
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola.
Espesor de película húmeda:	3.0 mils.
Espesor de película seca:	1.85 mils.