Unicolátex Pro®

Pintura al agua en emulsión - Látex tipo 3

290
3785 cc

Sello de Calidad INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización NTE INEN 1544

ISO 9001 icontec

Descripción.

Pinturas de Látex Tipo 3 para interiores, de gran cubrimiento y excelente rendimiento a bajo costo, ideal para superficies grandes como escuelas, colegios e instituciones que requieren recubrimientos de este tipo.

Recomendaciones para su uso.

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes.

Recomendaciones generales.

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.

Información Técnica.

Color:	De acuerdo con el pedido realizado.
Pigmentación:	Pigmentos altamente resistentes con excelente retención del color.
Tipo de Resina:	Acrílica modificada.
Acabado:	Mate Aterciopelado.
Brillo:	Máximo 4 a 60º
Peso por galón:	5.20 – 5.10 Kilogramos por Galón.
Viscosidad:	100 – 105 KU a 25 ºC
Porcentaje de sólidos:	50 %

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	20 minutos.
Repintado:	2 a 4 horas bajo condiciones normales.
Rendimiento teórico:	18 – 20 m² / galón dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Agua.
Porcentaje de dilución:	1 litro de agua por 4 litros de pintura.
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o Airless.
Espesor de película húmeda:	4.0 mils.
Espesor de película seca:	2.0 mils.

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia.