



ICO® 2EN1

Cubrimiento y economía

Látex uso interior

Descripción

ICO® interiores 2en1 Cubrimiento y Economía, es una pintura en emulsión base agua (látex), de acabado mate ideal para ambientes interiores. Disponible en colores directos de fábrica.

Usos

Recomendada como primera mano o acabado final de paredes y tumbados en ambientes interiores que no se deben someterse al lavado.

Ventajas y beneficios

- Cubrimiento
- Economía
- Uso interior



El Color de la Calidad®

ICO® 2EN1

Cubrimiento y economía



Especificaciones técnicas

Propiedad	Valor	Unidad
Viscosidad	110 - 115	KU
Densidad	5.25 - 5.35	Kg / Gal
Cubrimiento	94 - 95	%
Sólidos por volumen	31 - 33	%
Método de aplicación	Brocha / Pistola/ Rodillo /Airless	N/A
Lavabilidad	Baja	N/A
Número de manos	2 a 3	N/A
Tipo de dilución	Agua	N/A
Norma INEN 1544	Tipo 3	N/A

Instrucciones de uso

Preparación de la Superficie. Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo o pintura deteriorada.

Elimine las manchas de hongos y/o mohos de la superficie con solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, restregándolas con un cepillo de cerdas duras. Deje actuar por 10 minutos aproximadamente, lave con abundante agua y deje secar completamente. Elimine los acabados deteriorados con espátula o lija.

Resane todas las grietas, agujeros y demás defectos que puedan afectar el acabado de la superficie. En superficies muy alcalinas se recomienda la aplicación de sellador antialcalino como preparador de superficie.

En superficies con pintura brillante en buen estado, lije suavemente para suprimir el brillo y promover adherencia.

Preparación del Producto y Aplicación

Mezcle bien la pintura ICO® interiores 2en1 Cubrimiento y Economía con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

Diluya el producto con agua según el método de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:



ICO® 2EN1

Cubrimiento y economía



Especificaciones técnicas

Equipos de aplicación	Ico® 2en1 tipo3	Agua
Brocha o Rodillo	1 galón	25%
Pistola convencional	1 galón	30%
Pistola airless	1 galón	5% a 10%

*Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o tamaño del producto. Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se va aplicar.

Aplique 1 mano (capa) ICO® interiores 2en1 Cubrimiento y Economía y deje transcurrir 2 horas para aplicar la segunda mano (secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). Los equipos de aplicación se lavan con agua.

Rendimiento práctico

En obras nuevas sobre empaste.....15 a 20 m²/galón a 2 manos.
 En repinte sobre color diferente..... 20 a 25 m²/galón a 2 manos.
 En repinte sobre color igual o similar..... 25 a 30 m²/galón a 2 manos.

Mezcle bien la pintura ICO® interiores 2en1 Cubrimiento y Economía con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

Presentaciones



Estabilidad del producto

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

Condiciones de conservación

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C. Este producto no tiene riegos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera de alcance de los niños. Los envases vacíos deben ser reciclados.



El Color de la Calidad®

ICO® 2EN1

Cubrimiento y economía



Recomendaciones de seguridad

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrame recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillas y luego lave con agua. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. Contenido máximo de plomo en base seca 0,01%.

Primeros auxilios

En el caso de contacto con los ojos, lave con agua y busque atención médica. Si el contacto es con la piel, lave con agua y jabón. Si es ingerido, beba abundante agua y busque atención médica de inmediato.

Para emergencias de intoxicación, comuníquese con CIATOX, 1800-836366

Información y asesoría

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio Técnico de Pintuco® a pintuco@pintuco.com ó con Servicio al cliente al 1800- Pintuco (746882) - (04) 3731 880.

Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A. PINTUCO
Pintuco® Ecuador
Industria Ecuatoriana
Elaborado bajo NTE INEN 1544
Av. Elías Muñoz Vicuña y Orellana Mateus.

Telf. (593) 4 -3731880
Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201
www.pintuco.com.ec / Guayaquil –
Ecuador

Notas legales:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Abril 2016, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.



El Color de la Calidad®