



TectorImper

Malla de Refuerzo de Fibra de Vidrio



Descripción

TECTOR IMPER MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO es una malla de gran resistencia mecánica y durabilidad que actúa como refuerzo multidireccional en sistemas de impermeabilización en frío, utilizada en puntos críticos de la superficie a tratar. Cuenta con fijación adhesiva para facilitar la colocación.



Aplicaciones

- Refuerzo cuando exista movimiento
- Juntas entre láminas cementicios o yeso
- Juntas entre elementos de diferentes materiales
- Superficies con fisuras

Presentación:

Rollos:

50m x 0.60m | 25m x 0.60m | 25m x 0.20m |
100m x 1m | 50m x 1m | 25m x 1m


Beneficios diferenciales




Alta
calidad



Durabilidad



Buena
adherencia
a superficies
de construcción



Soporta
humedad y
temperaturas
extremas



Alta resistencia
a tipos de
climas



Fácil de
instalar

Ventajas

- Excelente estabilidad multidireccional y ductilidad.
- Su tejido abierto garantiza una buena adherencia a superficies de construcción habitual.
- Fortalece los recubrimientos, aumentando su resistencia a la tensión y al impacto.
- Resistente a las inclemencias del tiempo y a la alcalinidad.
- Diseñado para soportar condiciones extremas de humedad y temperatura sin comprometer su rendimiento.

Dimensiones del rollo

Ancho (m)	Longitud (m)	Área (m ²)
0.606	50	30.30
0.606	25	15.15
0.200	25	5.00
1.000	100	100.00
1.000	50	50.00
1.000	25	25.00

Atributos

- Durabilidad.
- Gran resistencia mecánica.
- Buena adherencia a superficies de construcción habitual.
- Resistente a las inclemencias del tiempo.



Recomendaciones de uso

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Reparar puntos críticos y resanar grietas con **Tector Sellos Poliuretano 40**, **Tector Sellos Acrilsiliconado Pintable** o una masilla elastomérica sugerida, previo a los trabajos de impermeabilización.

COLOCACIÓN

- Aplicar la imprimación y la primera capa de impermeabilización. Mientras esta se encuentra en estado fresco, extienda cuidadosamente **Tector Imper Malla de Refuerzo de Fibra de Vidrio**, evitando la formación de pliegues o arrugas. La malla deberá quedar embebida en esta capa.
- La malla se debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo.
- Luego, aplique la segunda capa de impermeabilizante siguiendo las recomendaciones de tiempos de espera del fabricante.

Especificaciones técnicas

Propiedad	Unidad	Valor (Urdimbre/Trama)	Método De Ensayo
Descripción del hilo	--	Multifilamentos continuos de vidrio	--
Ligamento del tejido	--	Plano	--
Construcción	Hilo/cm	7.87 / 3.90	--
Título del hilado	tex	33 / 66	--
Espesor	mm	0.26	ASTM D1777
Peso de malla	g/m	80 ± 6%	ASTM D3776
	oz/yd	2.35 ± 6%	
Cantidad de adhesivo	g/m2	26.56 ± 3	ASTM D3776
Resistencia a la tensión	N	1000 / 915	ASTM D5035

Manejo y conservación del producto

- Almacenar en ambiente ventilado y seco, a temperatura ambiente (<40°C).
- Proteger de la luz solar directa.
- La vida útil es de 1 año en su empaque original.
- Almacenar las cajas de forma horizontal y no apilar más de 4 niveles de altura.
- No utilice esta malla en reparación de grietas estructurales ni en juntas de dilatación, y tenga precaución de no colocarla sobre objetos cortopunzantes.

Fabricado por:

POLIGROUP
Km. 9.5 vía a Daule
Guayaquil - Ecuador

Distribuido por:

HOLCIM ECUADOR S.A.

Para más información:

info.holcim-ec@holcim.com



Holcim Ecuador

www.holcim.com.ec

Holcim Ecuador S.A.
Av. Barcelona y Av. José Rodríguez Bonín.
Edificio Caimán
1700 - Holcim
Guayaquil, Ecuador